




Le contreplaqué à 360°

XILOPLY
Contreplaqué
100 % Peuplier

Peuplier



Composition

Multiplis tout peuplier pour emploi en milieu :

- **Intérieur** (selon EN 636-1) – Collage classe 1 (EN 314-2)
- **Extérieur** (selon EN 636-3) – Collage classe 3 (EN 314-2)

Finition / Qualité

Classement des faces & contre-faces II / III (EN 635-2) – B/BB
Panneaux blanchis si nécessaire (sur demande)
Autres qualités disponibles : BB/BB- BB/C

Certification

Certification de la chaîne de contrôle pour les bois de pays issus de
forêts gérées durablement (PEFC/10-31-1696)
Collage E1 (EN 1084)
Certification CE 2+ : N° 0380-CPD-4314 (EN 13986)

Applications

Particulièrement adapté aux emplois esthétiques et travaillants
Agencement intérieur, meuble, cloisonnement, stand, emballage, caisserie,
caravane, camping-car, coffrage...

Spécificités

Matériau léger et polyvalent, présente une grande souplesse et se plie aux exigences de la
décoration, du montage et de l'habillage.

Epaisseur & Format

Epaisseur	Format
5	250 x 122
8 – 10 – 12 – 15 – 18 20 – 22 – 25 – 28 – 30 40	250 x 122 310 x 153 / 187

Caractéristiques Techniques

	Unité	Valeur	Norme
Masse volumique	Kg/m ³	440	EN 323
Contrainte de rupture en flexion	Longitudinal & Transversal Valeur moyenne (MPa)	32	EN 310
Module d'élasticité en flexion	Longitudinal & Transversal Valeur moyenne (MPa)	3 600	EN 310
Réaction au feu	Epaisseur < 18 mm Epaisseur ≥ 18 mm	M4 M3	NF P 92-507 NF P 92-507

Contact

www.xilofrance.com

Tél : + 33 (0)5 53 88 07 03

Fax : + 33 (0)5 53 20 28 84